

FÄRGTYP	Vattenspädbar grundfärg för invändig målning av glasväv i torra rum.
EGENSKAPER	Goda fyllande egenskaper vid grundning av glasväv.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Vinylacetatcopolymer
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel
Volymtorrhalt	Ca. 34 %
Glans	Matt
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 1 timma Övermålningsbar efter 4 timmar Min. 6°C och 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca 2-5 m ² /l beroende på underlag
Kulör	Vit. Kan tonas till ljusa kulörer med max 5 % brytpasta.
Förpackning	10 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Glasväven skall vara väl fastsittande och torr. Appliceras så att väven mättas. Mikrolit bör behandlas 2 gånger. Övermålning kan ske med samtliga Sigma väggfärger.
Applicering	Pensel eller spruta Vid applicering med spruta bör efterrullning ske.
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten omgående efter målning