

## Sigma Amarol Primer

### OMSCHRIJVING

Grond- en overgrondverf voor binnen en buiten, op basis van alkydhars.

### GEBRUIKSDOEL

Gronden en overgronden van houtwerk en andere ondergronden. Ook toe te passen op bestaande (grond)verflaag of plamuurlaag.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goede dekking
- Weervast
- Vochtregulerend
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede vloeiing
- Overschilderbaar

### KLEUR EN GLANS

Wit en via de mengmachine vele kleuren uit de diverse waaiers.

Mat

### VOORBEHANDELING EN AFWERKING VAN DE ONDERGROND

#### STAAL

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen.
<b>Nieuw werk</b>	Roest grondig verwijderen en goed schuren. Blank metaal voorzien van Sigmetal Zinccoat Satin.
<b>Goede staat</b>	Gave en goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt middel en zorgvuldig schuren. Kale plekken behandelen met Sigmetal Zinccoat Satin.
<b>Slechte staat</b>	Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren of afbijten. Reinigen met een geschikt middel. Zorgvuldig schuren. Kale plekken behandelen met Sigmetal Zinccoat Satin.
<b>Afwerken</b>	Aflakken met Sigma S2U (Gloss, Semi-Gloss of Satin) of S2U Allure (Gloss).

#### HOUT

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen.
<b>Nieuw werk</b>	Scherpe hoeken afronden en zorgvuldig schuren. 1 Laag Sigma Amarol Primer aanbrengen. Gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
<b>Goede staat</b>	Gave en goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt middel en zorgvuldig schuren. Kale plekken behandelen met Sigma Amarol Primer.
<b>Slechte staat</b>	Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbranden. Reinigen met een geschikt middel. Zorgvuldig schuren. Verweert en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout behandelen met Sigma Amarol Primer.
<b>Afwerken</b>	Aflakken met Sigma S2U (Gloss, Semi-Gloss of Satin) of S2U Allure (Gloss).

## Sigma Amarol Primer

### VERWERKING VAN DE VERF

<b>Gereedschap</b>	Varkensharen kwast of velours lakroller.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Onverdund verwerken.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 à 2 volle kwastlagen of rollagen.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 23°C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

### UITSTRIJKVERMOGEN

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 16 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de bus.

### DROGING BIJ 23°C EN RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN 50%

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 2,5 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 4 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
<b>Afplakbaar</b>	Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 16 uur.
<b>Opmerking</b>	Dikke verflagen en donkere kleuren kunnen de drogingstijd vertragen.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel terpentijn.
<b>Gereedschap</b>	Met terpentijn schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. 1 week drogen met neutrale, niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

#### VERF IN DE BUS

<b>Verpakking</b>	0,5 liter; 1 liter; 2,5 liter
<b>Vloeistofdikte</b>	Gereed voor verwerking.

#### DROGE VERFLAAG

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij ca. 23°C.

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland BV, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Klantenservice DIY 0297 541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

