

MBK typebetegnelse	Acrylplastemaille.	
Beskrivelse	Halvblank dækfarve på basis af 100% acryldispersion. Kan anvendes ude og inde.	
Anvendelse	Bredt anvendelig til træ, rengjort rustbeskyttet metal, zink, plast m.v.	
Egenskaber	Særlig robust med fremragende vedhæftningsegenskaber. Kan påføres med airless-sprøjte i op til 250 µm våd lagtykkelse uden løbetendenser. God dækkraft. Hurtigtørrende. God modstandsdygtighed over for vejrpåvirkning. Farvestabil. Ikke forsædbar. Glansstabil.	
Farver og glans	Hvid, samt tonet ud fra Sigmas professionelle tonesystemer, samt RAL. Halvblank - glans 30-35.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	100% acryldispersion.
	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
	Tørstofindhold	Vol %: 40.
	Tørretid	Ca. 1 time.
	Håndtérbar	Efter 2 timer.
	Overmalbar	Efter 6 timer.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	Ca. 4 m ² pr. liter ved 250 µm våd lagtykkelse.	
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Jern rustbeskyttes med egnet rustprimer. Ubehandlet træ udendørs grundes til mætning med Sigmalife Grundingsolie. Meget glatte, hårde overflader, ubehandlet træ indendørs og grundet træ udendørs primes med Sigmolith PE10	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +8°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning. <u>Fortynding</u> Rent vand. <u>Påføring</u> Airless-sprøjtning med ca. 100 atm. Dysestørrelse ca. 0,28-0,33 mm (0,011-0,013 inch).	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	20 ltr. metalspande.	