

Brander Airless DF Pleister

OMSCHRIJVING	Airless verspuitbare dunpleister voor het behangklaar maken van wanden.																					
GEBRUIKSDOEL	<p>Geschikt voor het behangklaar maken en maken van wanden en plafonds in woning- en utiliteitsbouw.</p> <p>Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen.</p>																					
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Strakke, gladde, witte afwerking• Goede dekking• Uitstekend verwerkbaar• Airless verspuitbaar• Goed schuurbaar• Geen verbrandingseffecten• Af te werken met behang en muurverf• Afhankelijk van de ondergrond na 1 laag behangklaar• Niet alkalisch																					
KLEUREN EN GLANS	<p>Wit.</p> <p>Mat.</p>																					
VERPAKKING	Plastic zakken (met handgreep) van 25 kg.																					
BASISGEGEVENS	<table><tr><td>Dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,8 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>:</td><td>71-73 gew. %</td></tr><tr><td>Laagdikte</td><td>:</td><td>maximaal 2 mm per laag.</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>:</td><td>niet van toepassing</td></tr></table> <p>Droogtijd bepaald bij 23°C, 50% R.V. en 1 mm laagdikte</p> <table><tr><td>2^e laag aan te brengen na</td><td>:</td><td>ca. 3 uur</td></tr><tr><td>Doorgedroogd na</td><td>:</td><td>ca. 12 uur</td></tr><tr><td>Af te werken na</td><td>:</td><td>ca. 12 uur</td></tr></table>	Dichtheid	:	ca. 1,8 kg/dm ³	Percentage vaste stof	:	71-73 gew. %	Laagdikte	:	maximaal 2 mm per laag.	Vlampunt	:	niet van toepassing	2 ^e laag aan te brengen na	:	ca. 3 uur	Doorgedroogd na	:	ca. 12 uur	Af te werken na	:	ca. 12 uur
Dichtheid	:	ca. 1,8 kg/dm ³																				
Percentage vaste stof	:	71-73 gew. %																				
Laagdikte	:	maximaal 2 mm per laag.																				
Vlampunt	:	niet van toepassing																				
2 ^e laag aan te brengen na	:	ca. 3 uur																				
Doorgedroogd na	:	ca. 12 uur																				
Af te werken na	:	ca. 12 uur																				
RENDEMENT	Circa 1 kg/m ² per laag, mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond.																					
ONDERGROND-CONDITIES	<p>Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.</p> <p>Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%.</p> <p>Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.</p> <p>Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval tot aantasting van het product leiden.</p> <p>Zie ook Brander Informatieblad 1391.</p>																					

Brander Airless DF Pleister

VERWERKINGS- CONDITIES	<p>Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.</p> <p>Niet volledig uitgeharde Brander Airless DF Pleister is gevoelig voor vorst en extreme vochtbelasting (condensvorming). Lage temperaturen en hoge R.V. beïnvloeden het drogingsproces nadelig.</p> <p>Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur, een te hoge relatieve luchtvochtigheid en een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces door te zetten.</p>				
SYSTEMEN	<p>Hiervoor wordt verwezen naar de volgende systeembladen: Egaliseren van minerale ondergronden binnen; zie systeemblad 4933. Egaliseren van gipskarton- en gipsvezelplaten; zie systeemblad 4946.</p>				
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	<p>Applicatie Voor aanbrengen van het materiaal een airlesspomp. Voor afmeten en affilmen een breed Zweeds mes.</p> <p>Verdunning Indien nodig, maximaal 1% leidingwater.</p> <p>Reiniging gereedschap Direct na gebruik met water.</p> <p>Opmerking Niet te behandelen delen afschermen. Delen die abusievelijk met Brander Airless DF Pleister bespoten zijn, direct met warm water schoonwassen.</p>				
VEILIGHEIDS- MAATREGELEN	<p>Zie productveiligheidsblad van Brander Airless DF Pleister.</p>				
HOUDBAARHEID	<p>circa 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Niet in felle zon plaatsen.</p>				
REFERENTIES	<table><tr><td>Informatieblad</td><td>nummer</td></tr><tr><td>Toelichting op de Brander kenmerkenbladen</td><td>1390</td></tr></table>	Informatieblad	nummer	Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
Informatieblad	nummer				
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390				

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.