

# Kenmerkenblad

## COLLIX UNIVERSAL FAÇADE PRIMER

Universele, watergedragen primer voor buiten op basis van siliconenharsemulsie.

Algemeen	
Kenmerken	<p>Snel resultaat omdat veelal met één afwerklaag kan worden volstaan. Gemakkelijke verwerking. Breed inzetbaar: overschilderbaar met gevelverven op basis van siliconenharsemulsie en kunstharsdispersie. Waterdampdoorlatend. Goede hechting. Uitstekende dekking. Niet geschikt voor de bescherming van betonnen ondergronden (niet carbonatatie remmend).</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden gevelbeplating. Geschikt voor licht tot matig zuigende ondergronden. Tevens toepasbaar op oude verflagen, mits deze goed hechten op de ondergrond.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of verfroller.
Rendement	5-7 m <sup>2</sup> /liter bij een gladde, gesloten ondergrond.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar.</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.
Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup> .
Vastestofgehalte	Ca. 57 vol.%.
Glans	Mat.



**Veveo. Eenvoudig beter.**



januari 2018 • 1/2

# Kenmerkenblad

## COLLIX UNIVERSAL FAÇADE PRIMER

Technische gegevens	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Kleefvrij na ca. 1 uur, Overschilderbaar na 8 uur. Afwijkende laagdiktes, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur zullen de droogtijd beïnvloeden.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste, 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en lichte kleuren                      plastic emmer van 10 liter