

Technische Fiche ProGold Vliesbehang lijm



Omschrijving

Lijm met hoge kleefkracht, klaar voor gebruik, voor de verlijming van overschilderbaar vliesbehang (tot max. 200gr/m²), gekleurd vliesbehang en normaal behangpapier met papieren rug op muur- en plafondtoepassingen.

Gebruiksdoel

- Het verlijmen van ProGold Overschilderbaar Vliesbehang en ProGold Diamond
- Behangpapier: vlak vinyl, licht, uitgewerkt reliëf (VER), zwaar en nerveus.
- Gevlokt papier, papierbehang met fluweel.
- Draad op draad, met draad beplakt papier.
- Gekleurd en bedrukt papier met vliesrug

Voornaamste kenmerken

- Klaar voor gebruik
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed corrigeerbaar
- Afstribbare verlijming

Kleur en glans

Transparant

Verpakking

Plastic emmer van 7kg.

Basisgegevens

Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Schilderen	na 24 uur
Definitieve hechting	24 à 48 u.
Verbruik	150 à 200 g/m ²
Open tijd	15 à 20 min afhankelijk van hygrometrie en ondergrond
Reinigingsmiddel voor niet uitgeharde lijm	water
Tegen vorst beschermen	Ja

Houdbaarheid

Gedurende 12 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Verbruik_progold

Ondergrond- condities

De ondergrond moet vlak, schoon, duurzaam, droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet, ontstoft en normaal poreus zijn.
De WTCB uitgave n° 194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Technische Fiche ProGold Vliesbehang lijm



Verwerkings- condities

Bedrukt papier en papier met "VLIESRUG"

- De muur gelijkmatig inlijmen met een rol met middellange vacht of met een behangborstel over een oppervlakte die iets groter is dan deze van de behangrol. (Het behang inlijmen met behulp van een inlijmapparaat is ook mogelijk.)
- Zorgvuldig de hoeken en de randen aan het plafond en de plinten inlijmen met een penseel.
- Breng het behang rechtstreeks aan op de gelijmde muur. Vervolgens zorgvuldig glad strijken met een ProGold aandrukspatel of behangborstel.
- De banden zij aan zij aanbrengen.
- Na het aanbrengen de overtollige lijm verwijderen met een zuivere vochtige spons.
- Bij het overschilderen van het behang steeds 24 uren wachten alvorens de schilderwerken aan te vatten.

Bedrukt behangpapier, vinylpapier en speciaal papier met "PAPIEREN RUG"

- Inlijmen op de traditionele manier op de achterkant (Het behang inlijmen met behulp van een inlijmapparaat is ook mogelijk.) en de behangbaan daarna in portefeuille plooiën zodat de randen juist overlappen. (Een vroegtijdige opdroging van de randen kan hierdoor voorkomen worden.)
- De behangbaan voldoende lang laten weken tot de maximale uitzetting in de breedte bereikt is. (nameten !, de uitzetting kan sterk verschillen naargelang de kwaliteit van het behang)
- Zorgvuldig gladstrijken met een ProGold aandrukspatel of behangborstel van boven naar beneden en van het centrum van de behangrol naar de randen.
- Uitzonderlijk van boven naar onder voor het draad op draad textiel.
- Overtollige lijm onmiddellijk verwijderen met een zuivere vochtige spons (behalve in geval van textielbehang).
- Nooit starten met verlijming vanaf een uitstekende hoek.

Bij toepassing op plafond

- voldoende lijm aanbrengen
- opletten voor het overschrijden van de open tijd
- Behang met gemoffelde rug : lijmverbruik aanpassen

Instructies voor gebruik

Verfrol - Verfborstel

Aanbevolen verfrol : ProGold verfrol Vacht Compleet of ProGold verfrol Vestan

Aanbevolen Verfborstel: muurverfkwest

Verdunning : geen

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Vliesbehanglijm