

Teknisk Datablad

Sigmatex 5



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Akrylplastveggmaling

Beskrivelse Akrylplast vegg og takmaling på basis av plastdispersion

Anvendelse Til vegger og tak av puss, betong, lettbetong, gipsplater mm., samt til tidligere malte og rengjorte overflater

Egenskaper Robust, vaskbar, diffusionsåpen og alkalibestandig. Produktet er merket med Eco Label.

Farge og glans Std. farger samt Sigmas profesjonelle tonesystem. Matt.

Basis opplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plastdispersion
Vekttfylde	1,42 g/cm ³
Pigment	Titandioxyd + fyllstoffer
Diffusionsåpenhet	Klasse V2 – Middel. Sd verdi 0,4
Tørstoff innhold	Vol %: 42
Tørketid	Ca. 1 time
Overmalbar	Etter 4 timer
Vaskbarhet	EN 13300 - klasse 2
Brannfarlighet	Ingen

FORHOLD VED BRUK

Forbruk 8-12 m²/ltr., avhengig av underlagets karakter og påføringsmetode

Krav til underlag Underlaget skal være rent, tørt og smittefritt. Ubehandlede overflater og lett smittende overflater grunnes med Sigma Mikrodispersgrunner. Tidligere malte overflater rengjøres med Sigma Grunnrengjøring. Evt. blanke og harde overflater mattslipes. Slipestøv fjernes.

BRUKSANVISNING

Temperatur Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørk

Fortynning Vann

Påføring Pensel, rulle eller airless-sprøyte

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere utgaver. De anførte opplysninger er basert på laboratoriemessige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen . Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Rengjøring Verktøy: Straks etter bruk i vann

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER

Holdbarhet Minst 12 måneder ved frostfri oppbevaring i tett originalemballage.

Sikkerhet Se teknisk sikkerhetsdatablad for ytterligere opplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med undlerlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.