



BS3152

Garantietex Dialith

ALGEMEEN

Omschrijving

Oplosmiddelhoudende muurverf voor buiten op basis van pliolite.

Toepassingsgebied

Voor het behandelen van steenachtige ondergronden, zoals beton en metselwerk. Toepassing op metselwerk is mogelijk als het om geventileerde spouwmuren gaat.

Voor het overschilderen van oude, intacte muurverflagen op basis van kunstharzdispersie en chloorrubber.

Kenmerkende eigenschappen

Uitstekende buitenduurzaamheid.

Fysisch drogend.

Beperkt waterdampdoorlatend.

Goede verwerkbaarheid en droging bij temperaturen vanaf 2°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.

Geringe vuilaanhechting.

Niet overschilderbaar met andere verfsoorten.

Onverzeepbaar.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : Geen, is klaar voor gebruik.
Eventueel te verdunnen met maximaal 5% aromaatvrije terpentine.

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Rendement

6-9 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 1 uur

Droog na : ca. 2 uur

Overschilderbaar na : ca. 4 uur (bij lage temperaturen ca. 24 uur)

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 2°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 90%.



BS3152

Garantietex Dialith

APPLICATIEGEGEVENS

Veiligheidsgegevens Zie productveiligheidsblad van Garantietex Dialith.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa Ca. 1,6 g/cm³
Vaste stof Ca. 53,5 vol.%
Glansgraad Mat.
Structuur Glad.
Hechting Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden.
Ook na jaren is Garantietex Dialith zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weersbestandheid Uitstekend.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking Bussen van 10 liter
Opslag Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief.
De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.
Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn.
Van beton dient de eventueel aanwezige cementshuid verwijderd te worden.
Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.
Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Beton en metselwerk

Grondig reinigen.
Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Dialith.



BS3152

Garantietex Dialith

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Geschilderde minerale ondergrond:

Grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Dialith.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3911NL

Datum

augustus 2018