

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY ZIJDEGLANS

Watergedragen, zijdeglanzende spuitaflak voor binnen op basis van een hybride bindmiddel

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Mooie vloeiing. Uitstekende dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Weinig vergelend. Bestand tegen huidvetten. Voldoet aan BREEAM HEA9.
Toepassing / Ondergrond	Nieuwbouw: afwerking van gegrond houtwerk. In de meeste gevallen is één laag voldoende. Onderhoud: over bestaande alkyd en acrylaat verflagen.

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van airmix of airless-spuit.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 75 micrometer droge laagdikte (= ca. 180 micrometer natte laagdikte).
Rendement	5,5 m <sup>2</sup> /liter (bij 75 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	<p>Airmix Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar. Spuishopening: 0,009 – 0,013 inch Spuishdruk: 30 – 50 bar Luchtdruk: 1 – 2 bar Spuishoek: 20° of 40°</p> <p>Airless-spuit Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar. Spuishopening: 0,010 - 0,012 inch Spuishdruk: 100 - 140 bar Spuishoek: 20° of 40°</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 7°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY ZIJDEGLANS

Verwerking		
Bijwerken	Bijwerken is mogelijk met kwast of rolborstel.	
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.	

  

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,31 kg/dm <sup>3</sup> .	
Vastestofgehalte	Ca. 42,1 vol.%.	
Glans	Zijdeglans.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 60 minuten, Kleefvrij na ca. 1,5 uur, Overschilderbaar na ca. 8 uur.	
Vlampunt	n.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Lichte en donkere kleuren Lichte kleuren	Blik van 2,5 liter Blik van 5 liter