

FÄRGTYP	Oljebaserad täcklasyr för utvändig målning av trä.
EGENSKAPER	Tixotrop täcklasyr för målning av såväl nytt som tidigare målat trä. Mycket god täckförmåga.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Alkydolja
Lösningsmedel	Lacknafta
Pigment	Ljusäkta pigment
Volymtorrhalt	Ca. 30 %
Glans	Halvblank
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 6 timmar Övermålningsbar efter 16 timmar
Färgåtgång	5-12m ² /l beroende på underlag
Kulör	Enligt färgkarta, NCS
Förpackning	1 och 5 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget ska vara rent och torrt. Nytt trä grundas med Sigmalife VS Grundolja varefter slutstrykning sker 2 ggr. Tidigare målade ytor tvättas med Sigmagrund. Löst sittande färg bortskrapas. Renskrapade ytor grundas med Sigmalife VS Grundolja varefter slutstrykning sker 2 ggr.

Applicering Pensel eller spruta

Förvaring Svalt och torrt

Rengöring av verktyg Lacknafta