



BS1156

Garantie Exqua d'Or Hoogglans

ALGEMEEN

Omschrijving	Hoogwaardige, hoogglanzende, luchtdrogende lakverf voor buiten op basis van met siliconen gemodificeerde alkydhars.
Toepassingsgebied	Aflakken van hout gegrond met Garantie Exqua d'Or Grondverf. Het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond geveltimmerwerk. Voor het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend grondstelsel. Het overschilderen van bestaande intact zijnde, gereinigde en geschuurde verflagen.
Kenmerkende eigenschappen	Zeer hoge duurzaamheid. Zeer hoge glans en lang glansbehoud. Uitstekende dekking en kantendekking. Soepele verwerking. Superieure vloeïing.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast of verffoller
	Verdunding : geen, is klaar voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Terpentine.
Aanbevolen droge laagdikte	40 µm
Rendement	Circa 16 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV Stofdroog na : ca. 3 uur Kleefvrij na : ca. 4 uur Overschilderbaar na : ca. 16 uur
Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



BS1156

Garantie Exqua d'Or Hoogglans

APPLICATIEGEGEVENS

Veiligheidsgegevens Zie productveiligheidsblad van Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa ca. 1,2 g/cm³
Vaste stof ca. 66 vol.%
Glansgraad Hoogglans.
Vloeiing Superieur.
Hechting Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weersbestandheid Zeer goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:

Gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.



BS1156

Garantie Exqua d'Or Hoogglans

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Kunststof:

Grondig reinigen en ontvetten.

Opruwen/matteren.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Geschilderde ondergrond

Geschilderd hout:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Geschilderd staal:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3934NL

Datum

augustus 2018