

Beskrivelse	Spærrende grund og mellemmalning på basis af acryl/alkyd emulsion.										
Anvendelse	Til nyt træværk inde og ude, samt træværk hvor der er risiko for gennemslag af vandopløselige farvestoffer.										
Egenskaber	Særdeles gode isolerende egenskaber. Gode vedhæftning, fylde- og flydeevne, hvorfor Sigma S2U Nova Primer også er velegnet som grund- og mellemmalning i traditionel forstand.										
Farver og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Mat.										
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryl/alkyd emulsion.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 39.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryl/alkyd emulsion.	Tørstofindhold	Vol %: 39.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryl/alkyd emulsion.										
Tørstofindhold	Vol %: 39.										
Tørretid	Ca. 1 time.										
Overmalbar	Efter 4 timer.										
Brandfarlighed	Ingen.										
Forbrug	Ca. 10 m ² /ltr.										
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.										
Systemer	<p><u>Indendørs på ubehandlet træværk:</u> 1 -2 behandlinger med S2U Nova Primer. 2 behandlinger med S2U Nova, i ønsket glansgrad.</p> <p><u>Udendørs på ubehandlet træværk:</u> 1 -2 behandlinger med S2U Nova Primer. 2 behandlinger med Sigma S2U Nova Gloss, eller Sigma Torno i ønsket glansgrad.</p>										
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. + 7°C og max. 85% RF.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand, max. 5 Vol. %.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel eller rulle.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i sæbevand.</p>										
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.										
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.										
Emballage	1 og 2,5 ltr. metalemballage.										