| | | |
|---|---|---|
| | **Vedligehold** | **Træværk, udvendig** |
| MBK-EDB | April 2004 | Blad nr. V 5343C |

| | | |
|---|---|---|
| **Byggemateriale** | | Træ, massivt, høvlet |
| **Funktionsklasse** | III | Æstetiske og høje funktionelle krav |
| **Nuværende behandling** | | Acrylplastmaling |
| **Tilstand og behov** | | C: Almindeligt vedligehold |
| **Forventet udfald** | | Dækket, lukket og glat flade |
| **Slutbehandling** | | Acrylplastfacademaling |
| **Kodenummer** | | 00-1 |

**Behandlingsanvisning - Sigma Coatings A/S - Marts 2004**

- vask med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand
- kitning med Åffa Acrylkit
- 1 gang pletning med Sigmacryl 22
- 2 gange Sigmacryl 22

Tør lagtykkelse: Min. 60 µm (heraf tidligere beh. = 20 µm)