



3933NL

## Garantie Systeemverf

### ALGEMEEN

Omschrijving	Glanzende, luchtdrogende grond-, voor- en aflak voor buiten op basis van alkydhars.
Toepassingsgebied	<p>Voor het dekkend schilderen van zowel nieuwe als reeds eerder geschilderde raam- en deurkozijnen, ramen en deuren, daklijsten, boeiboorden en gevelbekleding, zoals rabatdelen, schrootjes en multiplex.</p> <p>Voor het overschilderen van metaalwerk, dat reeds is voorzien van een geschikte primerlaag.</p> <p>Voor het reconditioneren van buitenschilderwerk, ook in meerjarige onderhoudssystemen.</p>
Kenmerkende eigenschappen	<p>Hoge buitenduurzaamheid.</p> <p>Goed glansbehoud.</p> <p>Uitstekende dekking en kantendekking.</p> <p>Gemakkelijke en zeer prettige verwerking.</p> <p>Vochtregulerend.</p> <p>Geschikt voor een opbouw volgens het zogenaamde één-pot-systeem. Speciale grondverven zijn hierdoor niet nodig.</p>

### APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	<b>Kwast en verfröller</b>
	Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Terpentine.
Aanbevolen droge laagdikte	40 µm
Rendement	Ca. 16 m <sup>2</sup> /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	<b>Bepaald bij 23°C en 50% RV</b>
	Stofdroog na : ca. 3 uur
	Kleefvrij na : ca. 5 uur
	Overschilderbaar na : ca. 24 uur



3933NL

## Garantie Systeemverf

### APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantie Systeemverf.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof	Ca. 65 vol.%
Glansgraad	Glans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goed op kaal hout en geschuurde oude verflagen. Ook na jaren kan Garantie Systeemverf na eenvoudige voorbehandeling worden overgeschilderd met optimaal resultaat.
Weersbestandheid	Zeer goed.

### OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

### SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.
----------	---

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

**Hout:**  
Gronden met Garantie Systeemverf.  
Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

**Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:**  
Grondig reinigen en ontvetten.  
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.  
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.  
Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.



3933NL

## Garantie Systeemverf

### SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

**Kunststof:**

Grondig reinigen en ontvetten.

Opruwen/matteren.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Systeemverf.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Geschilderde ondergrond

**Geschilderd hout:**

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Systeemverf.

Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

**Geschilderd staal:**

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen schuren.

Kaal staal tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

### AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3933NL

Datum

augustus 2018