

MBK typebetegnelse	Plaststrukturpuds.										
Beskrivelse	Brugsklar strukturpuds på basis af copolymerdispersion, pulveriseret natursten, pigmenter og fyldstoffer.										
Anvendelse	Til dekorativ/strukturgivende overfladebehandling af ubehandlet eller tidligere behandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og træfiberplader m.m.										
Egenskaber	Dekorativ, rustik struktureffekt, diffusionsåben og modstandsdygtig mod stød og slag. Kan overmales med Sigma væg- eller facadeplastmaling afhængig af brugsområde.										
Farver og glans	Naturfarve (nærmest hvid). Da råvarerne består af mineralske naturprodukter, er det umuligt at undgå små farvevariationer mellem de enkelte produktioner, hvorfor der ikke bør arbejdes med forskellige produktionsnumre på den enkelte væg/facade, hvis emnet ikke skal overmales. Mat.										
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Copolymerdispersion.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 80, Vol %: 69.</td></tr><tr><td>Støvtør</td><td>Ca. 4-8 timer.</td></tr><tr><td>Gennemtør</td><td>Efter 24-48 timer, afhængig af lagtykkelsen.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Copolymerdispersion.	Tørstofindhold	Vægt %: 80, Vol %: 69.	Støvtør	Ca. 4-8 timer.	Gennemtør	Efter 24-48 timer, afhængig af lagtykkelsen.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Copolymerdispersion.										
Tørstofindhold	Vægt %: 80, Vol %: 69.										
Støvtør	Ca. 4-8 timer.										
Gennemtør	Efter 24-48 timer, afhængig af lagtykkelsen.										
Brandfarlighed	Ingen.										
Forbrug	Ca. 1,5 - 4 kg/m ² , afhængig af den ønskede struktur og påføringsmetode.										
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny bund eller sugende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Uensartet bund kan behandles med væg- eller facadeplastmaling til fuld dækning, hvis Sigma Rollputz påføres i en lagtykkelse, som ikke i sig selv giver tilstrækkelig dækning. Alternativt kan der overmales med en væg- eller facadeplastmaling. Sigma Rollputz er ikke egnet på tidligere olie- eller alkydmalede overflader udendørs.										
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.</p> <p><u>Fortynding</u> Skal normalt ikke fortyndes, ellers med vand. Omrøres grundigt før brug.</p> <p><u>Påføring</u> Sigma Rollputz påføres i en ensartet lagtykkelse med rustfri stålspartel, rulle eller anstryger. Der påføres 1-2 m² ad gangen, efterfølgende struktureffekt, som foretages umiddelbart efter, kan opnås med f.eks. strukturrulle, spartel eller svamp.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>										
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.										
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.										
Emballage	18 kg plastemballage.										