

Teknisk Datablad

Acrylflex



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Overmalbar acrylfugemasse.	
Anvendelse	Til fugning omkring vinduer og døre, karmtræ og fodlister. Udfyldning af revner, rørgennemføringer m.m. Fugemassen er endvidere velegnet til lydfuger. Anvendes på underlag af træ, puds, gipsplader, beton, glas, metal, samt på tidligere malet overflader	
Anvendelsesområde	Indedørs.	
Egenskaber	- Nem at trykke ud af fugepistolen - Nem efterglittning - Minimalt svind - Overmalbar	
Farve	Hvid.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Acryl
	Vægtfylde	ca. 1,65 kg/liter
	Bestandighed/temperatur	ca. -25 til 80 grader
	Hærdning:	Hindedannelse ca. 10 min. Klæbefri ca. 15 min. Gennemhærdet ca. 1mm pr. døgn
	Volumensvind ca. 15%	

FORHOLD VED BRUG

Krav til bunden	Bunden skal være ren fast og bæredygtig.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 30°C. Max. 85% RF.
Påføring	Patronens gevindtop afskæres med en skarp top, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit. Fugemassen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluftpistol. Fugen trykkes på plads og efterglattes med pensel eller lignende fugtet med vand, senest 5-10 min. efter påføring.
Fortyndning	Vand.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

BRUGSANVISNING

Systemer	Fugemassen kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde.
Bemærk!	Ved mange byggeopgaver vil der i løbet af de første måneder ske en akklimatisering af de anvendte byggematerialer. Dette vil især være tilfældet i perioden efter ibrugtagning hvor der sker en opvarmning af lokalerne. Der kan derved opstå et større svind mellem bygningsdelene, end fugemasse kan optage. Der kan derfor ske en revnedannelse som efterfølgende må fuges igen, når byggeriet har nået sin ligevægt i forhold til brugsforholdne. Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte byggematerialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af især store opgaver. Overmaling med matte maling kan medføre krakeleringer, det anbefales derfor at der udføres en prøve.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	300 ml fugepatron.
Holdbarhed	2 år i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.