



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Træolie vandig.	
Anvendelse	På træterasser eller andre områder med trykimprægnereret eller eksotisk træ.	
Anvendelsesområde	Udvendigt.	
Egenskaber	Beskytter mod vejrliget. Hæmmer skimmel og belægnings. Fremhæver træets struktur og åretegning, giver træet en flot glød. Hurtigtørrende.	
Farve	Farveløs.	
Basisoplysninger V 23°C, 60% RF	Bindemiddel	Specialolie.
	Opløsningsmiddel	Vand.
	Pigment	Organiske & uorganiske pigmenter.
	Tørstofindhold	17 % vol.
	Glans	Mat
	Lugt	Svag.
	Vægtfylde	1,02 g/ml.
	Tørretid / overmalbar	Ca. 1 time.
	Gennemtør	Ca. 1 dag.

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	10-14 m ² /litr. afhængig af underlagets sugsevne.
Krav	Bunden skal være ren, tør, fast og fri for filmdannende overflade. Træfugtigheden må max være 15 +/-3%.
Temperaturforhold	Under påføring op tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Påføring	Pensel. Påføres vådt i vådt til mætning af træet. Se afsnittet om anvendelse.
Forynding	Produktet er klar til brug og må ikke fortyndes.
Rengøring	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.



BRUGSANVISNING

- Anvendelse** Påfør 2 gange Sigma Woodoil i træets længderetning vådt i vådt. Olien påføres til træet er mættet. Ved 2. påføring kan et farvet produkt blandes 1:1 med Sigma Woodoil, så træet ikke bliver væsentlig mørkere. Farveløs må ikke alene bruges som slutbehandling. Overskydende olie skal efter hver påføring aftørres efter 10-15 minutter, med en fnugfri klud for ikke at danne overfladefilm, som sidenhen kan give anledning til afskalning.
- Systemer** Nyt og gammelt samt tidligere behandlet træværk afrenses med Progold Træ & Facaderens. Synlige belægninger fjernes med børste, skyl efter med rent vand. Er træet meget snavset og medtaget kan der evt. rengøres med højtryksrensere med moderat tryk. Lad herefter træværket tørre. Nyt, ubehandlet og barslidt træ grundes med mod råd og svamp med Sigmalife Primer Aqua. Nyt tryk- & vacuumprægneret samt ædeltræ grundes ikke mod råd og svamp.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Forbehold** Der garanteres ikke for behandling af lærketræsterasser. Produktet er ikke egnet som grundingsmiddel.
- Omrøring** Produktet omrøres let før og under brug.
- Emballage** 2,5 L. Metalspand.
- Holdbarhed** 3 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
- Sikkerhed** Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.