

## Sigmafloor Roadmark Matt



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	Hurtigtørrende vandig vejstribemaling på basis af acryl.	
<b>Anvendelse</b>	Til asfalt, beton og klinker inden- og udendørs.	
<b>Anvendelsesområde</b>	Til opmarkering af f.eks. parkeringsbåse.	
<b>Egenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- God dækkeevne, vedhæftning og slidstyrke.</li> <li>- God bestandighed over for gennemblødning fra asfalt.</li> <li>- God skridsikkerhed samt modstandsdygtig over for vand og salt.</li> </ul>	
<b>Farve og glans</b>	Farve: Hvid og gul Glans: Mat	
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	Bindemiddel Tørstofindhold Anbefalet tør lagtykkelse Tørretid Overmalbar Flammepunkt	: Acryl. : Vol %: ca 77 : 100 µm pr. lag (130 µm våd) : Ca. 1 time ved 130 µm våd lagtykkelse. : Ca. 1 time ved 100 µm tør lagtykkelse. : Ikke relevant.

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlagets ruhed, ca. 6-8 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Underlagstemperaturen skal være mindst 5°C højere end dugpunktet.  Vandindholdet i underlaget må max. være på 4% .  Underlaget skal altid have en trækstyrke på mindst 1,5 MPa. (15kg./cm <sup>2</sup> ).
<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 85% RF.
<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle.
<b>Fortynding</b>	Vand.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres i vand straks efter brug..

**Sigmafloor Roadmark Matt****BRUGSANVISNING**

<b>System</b>	Afrensning til fast ren og bæredygtig bund
	1. lag: Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.
	2. lag: Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.

**YDERLIGERE OPLYSNINGER**

<b>Emballage</b>	Spand med 5 ltr.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 6 mdr. ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.