

Beskrivelse	Laserende træbeskyttelse baseret på modificeret acryl.	
Anvendelse	Til udvendigt træværk, hvor man ønsker at fremhæve træets struktur og åretegning.	
Farver og glans	Farveløs samt kan tones i en række farver ifølge Sigmalife farvekort. Glans på mættet bund: Halvmat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Modificeret Acryl
	Pigment	Lysægte pigmenter.
	Tørstofindhold	Vol. %: 32,3.
	Tørretid	Ca. 2 timer.
	Overmalbar	Efter ca. 4 timer.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	Ru træ	5-10 m ² /litr.
	Høvlet træ	10-15 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren og tør. Eroderet træoverflade fjernes ved slibning. Fri for dækkende filmdannende overfladebehandling.	
Systemer	<u>Nyt ubehandlet træ</u> Grundes med Sigmalife Grundingsolie Vandig og behandles 2 gange med Sigmalife VS Acryl. <u>Vedligeholdelse:</u> 1-2 gange Sigmalife VS Acryl, behandlede emner efterses jævnligt og evt. skader udbedres straks.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +8°C og max. 85% RF. <u>Fortynding</u> Vand, skal normalt ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Pensel. <u>Rengøring</u> Værktøj: Vand umiddelbart efter brug.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 24 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1 og 2,5 ltr. plastemballage.	