

MBK typebetegnelse	Plastkridering.	
Beskrivelse	Lugtsvag plastkridering på basis af vinylplastdispersion.	
Anvendelse	Til strukturgivende behandling af indvendige lofter og vægge, samt til 1. behandling på glasfilt.	
Egenskaber	Fyldig, lugtsvag og uden indhold af organiske opløsningsmidler.	
Farver og glans	Hvid. Kan tones med max. 2% universaltonefarve. Helmat.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	Vinylplastdispersion.
	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
	Tørstofindhold	Vægt %: 68, Vol %: 45.
	Tørretid	Ca. 2 timer.
	Overmalbar	Efter 6 timer.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	2-5 m ² /litr., afhængig af struktur.	
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder.	
Systemer	Behandling til struktur med Sigmalux Kridering. Færdigbehandling med Sigmas vægplastmalinger i ønsket kvalitet og glans.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.	
	<u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.	
	<u>Påføring</u> Påføres i fyldigt lag med bred anstryger og efterrulles med strukturrulle (grov skum).	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	10 ltr. metalemballage.	