

FÄRGTYP	Vattenspädbar halvmatt klarlack för invändigt trä samt golv.
EGENSKAPER	Ger en robust yta som ej gulnar. Efter full uthärdning (7 dygn) beständig mot de flesta rengöringsmedel, vatten, kaffe, te, vin och alkohol (40%).
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Akryl/polyurethan
Lösningsmedel	Vatten
Volymtorrhalt	Ca. 34 %
Glans	Halvmatt, glans 30
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 2 timmar Övermålningsbar : 4 timmar Min. 10°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca 10m ² /l
Kulör	Transparant
Förpackning	0,75, 2,5 L
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent, torrt samt fritt från vax, polish och såprester. <u>Obehandlat trä (trägolv) eller maskinslipade trägolv</u> Behandlas 3 gånger med Sigmavar WS Satin. <u>Tidigare lackade trägolv</u> Tvätta med Sigma Grund- skölj med rent vatten. Ev. såprester borttvättas med ättiksvatten- skölj med rent vatten. Ev. rester av vax, polish etc. avlägsnas bäst med maskinslipning. När golvet är torrt behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.

Tidigare lackat trä

Tvätta med Sigma Grund- skölj med rent vatten. Efter mattslipning behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.

Observera

Vissa tropiska träslag innehåller ämnen som kan ge finishproblem. Exv. träslaget Afzelia innehåller ämnen som påverkar torkförloppet negativt. Träslaget Merbau innehåller vattenlösliga ämnen som ger sig till känna i ytskiktet.

Applicering	Pensel eller rulle
Fötunning	Vatten. Bör ej förtunnas
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Omgående i vatten