

HISTOR EDELWEISS

Histor Edelweiss weiß matt ist bereits nach einem Anstrich hochdeckend, atmungsaktiv und strahlend weiß, sogar weißer als herkömmliche Wandfarben*.

Für eine individuelle Farbgestaltung kann Histor Edelweiss auch abgetönt werden und zeichnet sich durch die Profi-Qualität von Histor aus.

- ✓ Hochdeckend schon beim ersten Anstrich (DV Klasse 1 nach DIN EN 13300)
- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Höherer Weißgrad*
- ✓ Abtönbar
- ✓ Matt
- ✓ Spritzarm und tropfgehemmt
- ✓ Ergibt eine waschbeständige und matte Oberfläche
- ✓ Geruchsarm und Umweltschonend weil emissionsarm

* i. Vgl. zu herkömmlicher matter Wandfarbe, professioneller interner Anwendungstest 2014 vs. Wettbewerber

1. Allgemeine Beschreibung

1.1 Produktbezeichnung	Histor Edelweiss
1.2 Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3 Produktart	Acrylatdispersion
1.4 Anwendung	Innen
1.5 Produktwirkung	Hochdeckende, waschbeständige matte Wandfarbe der Spitzenklasse.
1.6 Farbton	Weiß. Abtönbar mit herkömmlichen Abtönfarben bis max. 5 %.
1.7 Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8 Verpackung	10 Liter

HISTOR EDELWEISS

2. Produktdeklaration nach VdL-RL01

2.1 Inhaltsstoffe: Acrylatdispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (enthält Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon).
Weitere Informationen für Isothiazolinoallergiker unter der Telefon-Nr. +49 234-869-0)

3. Technische Daten

3.1 Dichte: Ca. 1,45 g/cm³

3.2 Kenndaten
DIN EN 13 300:

Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3
Deckvermögen (bei 7-8 m ² /Ltr.)	Klasse 1
Glanzgrad	Matt

3.3 Verbrauch: Ca. 130 ml/m² je Beschichtung auf glattem Untergrund. Auf strukturierten Untergründen entsprechend mehr.
1 Liter reicht für ca. 8 m². Der Materialverbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, der angelegten Schichtdicke, des Werkzeuges und der Bedingungen während der Verarbeitung. Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

3.4 Trocknungszeit: Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens + 5° C.
Maximale relative Luftfeuchte 80 %.
Die Trocknungszeiten bei 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %:
Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde.
Überstreichbar nach ca. 4 Stunden.
Belastbar nach ca. 24 Stunden.
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung.

3.5 Verdünnung: Bei Bedarf verdünnbar mit max. 5 % Wasser.

3.6 Lagerung: Kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

HISTOR EDELWEISS

4. Untergrund

- 4.1 Geeignete Untergründe: Mineralische Putze (außer MG PI), Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Beton, Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerke, alte tragfähige Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, ungestrichene Wandbeläge wie z.B. Rau- und Vliesfaser, Relief- oder Prägetapeten, Glasdekogewebe.
- 4.2 Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

5. Verarbeitung

- 5.1 Auftragsverfahren: Streichen oder Rollen.
Vor Gebrauch gut umrühren.
- 5.2 Verarbeitungshinweise: Mineralische Neuputze ca. 2 bis 4 Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche, Spachtelmassen, Putze, Tapeten etc. rückstandslos entfernen durch z.B. Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen. Gipssputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit Tiefgrund grundieren. Poröse, sandende, saugende, weiche mineralische Putze, Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten mit Tiefgrund grundieren. Nikotin-, Ruß-, Kaffee- oder Fettflecke reinigen und isolieren. Leimfarbenanstriche grundrein abwaschen und grundieren. Tragfähige, matte, schwach saugende Beschichtungen sowie Raufasertapeten, Malervlies, Glasdekogewebe etc. direkt überarbeiten. Glänzende Altanstriche gründlich anrauen.
- 5.3 Anstrichaufbau: Ein bis zwei gleichmäßig, satte Anstriche mit Histor Edelweiss. Der Grundanstrich kann bis maximal 5 % mit Wasser verdünnt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen ist es notwendig, die Beschichtung nass-in-nass in einem Zug aufzutragen und in eine Richtung abzurollen.
- 5.4 Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

6.0 Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise allgemein:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat

HISTOR EDELWEISS

erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.-Nr. 030 – 30686-790.

EU Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Produkt – Code Farben und Lacke: M-DF01

7.0 Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben.

Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 08 01 11.

8.0 Allgemeine Hinweise

Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Histor Edelweiss seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Histor Edelweiss für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.