SIGMA S2U NOVA MATT

FÄRGTYP	Vattenspädbar akryl/polyurethanbaserad lackfärg för invändig målning.
EGENSKAPER	Högtäckande, hård och slitstark lackfärg för målning av invändiga snickerier, radiatorer m.m. Mycket goda utflytande egenskaper, gulnar ej, klibbfri samt lätt att göra ren.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Akryl/polyurethan
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid
Volymtorrhalt	Ca. 42 %
Glans	Matt, glans 10
Torktid **(23°C och 50 % RF)**	Ca. 2 timmar Övermålningsbar efter 5 timmar Min. 7°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca.10 m²/l
Kulör	NCS
Förpackning	1, 2,5 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent och torrt. Nytt trä grundas 1-2 ggr med Sigma S2U Nova Primer varefter Sigma S2U Nova Matt slutstrykes 1-2 ggr. Tidigare målade snickerier tvättas med Sigma Grund och mattslipas. Därefter grundas med Sigma S2U Nova Primer.

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 Mölndal

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: peter.svensson@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.

Applicering	Pensel, rulle eller spruta
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten omgående efter målning

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 Mölndal

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: peter.svensson@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.