

Muurverf Vochtreghulerend & Afwasbaar

Oktober 2012

OMSCHRIJVING

Waterverdunbare muurverf voor binnen en buiten, op basis van kunstharisdispersie.

GEBRUIKSDOEL

Het schilderen van (poreuze) steenachtige ondergronden, zoals goed afgebonden schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk en beton. Het schilderen van gips, gipskarton, boardplaten. Het overschilderen van oude muurverflagen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Extra duurzaam
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Geschikt voor buiten

KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de HistorONE collection in custom mixed: 56 standaardkleuren en 28 Modern Minerals; door middel van 2 basisverven.

Mat.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Muur voorstrijk (behandel de gehele muur).

Onderhoud verflagen in goede staat

Vervuilde, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Muur voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlek Isolerende voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.

Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig als mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weegemaakt. Direct na het stomen schuiven met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag schuiven met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel.

Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties, behandelen met Histor Fixerende voorstrijk.

Afwerking

Na voldoende droging het benodigde aantal lagen muurverf aanbrengen op een schone en draagkrachtige ondergrond.



Muurverf Vochtregerend & Afwasbaar

Oktober 2012

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Blokwitborstel of vachtrol. Gelijkmatic opbrengen en verdelen.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	7-8 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de emmer.

DROGING BIJ 20° C

Kleefvrij	Na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar	Tweede laag na ca. 4-6 uur (bij kamertemperatuur).

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een maand drogen met water, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege emmer overgieten in een kleinere helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	1 ltr ; 2,5 ltr ; 5 ltr
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na een maand bij ca. 20°C.
- Reinigbaar na ca 1 maand

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

