

Teknisk Datablad

Mikrodispersgrunder Extra



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Vandig forankringsgrunder. Thixet (geleagtig)	
Anvendelse	Til grunding af alle former for mineralske underlag ind- og udvendigt. Giver god forankring for efterfølgende behandling.	
Anvendelsesområde	Inde og udvendigt.	
Egenskaber	Alkalibestandig, diffusionsåben og god indtrængningsevne. Forankrer på let smittende overflader.	
Farve og glans	Pigmenteret.	
Basisoplysninger v. 23°C, 60% RF	Bindemiddel	Acryl
	Massefylde	ca.1,0kg/dm ³
	Tørstofindhold	Vol %: ca. 9
	Tørretid	Ca. 1/2 time
	Overmalbar	Ca. 2-3 timer
	Flammepunkt	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlagets sugsevne, 5-10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren fast og bæredygtig.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 8°C og max. 35°C. Max. 80% RF.
Påføring	Pensel eller rulle.
Fortynding	Kan evt. fortyndes 1:1 med vand afhængigt af bundes sugsevne.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug..

BRUGSANVISNING

Systemer	1. Overfladen slibes og rengøres til fast ren og bæredygtig bund
	2. Grundning 1 x med Sigma Mikrodispersgrunder Extra.

Vær opmærksom på ikke at overgrunde, så overfladen fremstår blank.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Emballage	Dunk med 5ltr. og 10ltr.
Holdbarhed	Mindst 3 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.