

# Brava Salsa

<b>OMSCHRIJVING</b>	Stootvaste sierpleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het decoratief afwerken van wanden en plafonds in de woning- en utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoor- en bankgebouwen, schouwburgen, ziekenhuizen, scholen, kazernes en trappenhuizen). Het versterken van relatief kwetsbare ondergronden. Toe te passen op vlakke en gladde minerale ondergronden.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decoratief structureffect.</li><li>• Leverbaar in korrelgradatie 0,8 mm, 1,2 mm en 1,5 mm.</li><li>• Kras-, slag- en stootvast.</li><li>• Soepele verwerking.</li><li>• Reinigbaar met neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen.</li><li>• Moeilijk brandbaar.</li><li>• Oplosmiddelvrij.</li><li>• Geurarm.</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit en lichte kleuren. Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.  Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Plastic emmer (met handgreep) van 15 kg.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : ca. 1,73 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : 80-83 gew.% Vlampunt : niet van toepassing  <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b> Handdroog na : 6 uur Droog na : 24 uur Overschilderbaar na : 48 uur
<b>VERBRUIK</b>	Brava Salsa 0,8 mm : ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> Brava Salsa 1,2 mm : ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup> Brava Salsa 1,5 mm : ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>

# Brava Salsa

## ONDERGROND- CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.  
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%.  
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.  
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.  
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

## VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.  
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.  
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

## SYSTEMEN

### **Onbehandelde minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken en gipskartonplaat**

- Reinigen tot een schone en draagkrachtige ondergrond.
- Indien nodig de ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1 of 2 (afhankelijk van de korrelgradatie). Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Sterk zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Het geheel voorzien van een laag Brava Streichgrund of Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brava Salsa 0,8 mm, 1,2 mm of 1,5 mm.

### **Noot**

- Op verkleuringsgevoelige ondergronden of ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen Brander Isostreichgrund toepassen in plaats van Brander Streichgrund.

### **Uitgebreide systeeminformatie**

- Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### **Strakke afscheiding**

Voor een strakke afscheiding langs kozijnen e.d., plakband aanbrengen op een afstand van de muur die overeenkomt met de korrelgrootte van de sierpleister. Het plakband verwijderen voordat de laag is verhard.

### **SPAANAPPLICATIE**

#### **Gereedschap**

Een schone roestvast stalen spaan voor het opbrengen.  
Een kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).

# Brava Salsa

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### Verdunning

Voor gebruik goed roeren.  
Zonodig verdunnen met ca. 1% leidingwater.  
Geen sneldraaiende mengapparatuur gebruiken.

### Applicatiemethode

Het materiaal met een roestvast stalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen. De grootste korrels bepalen de laagdikte. Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, dit deel met de kunststof spaan in ronddraaiende bewegingen onder het uitoefenen van enige druk afwerken (structureren).  
Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in ronddraaiende bewegingen met de kunststof spaan 'afspanen'.  
Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden. Bij grote oppervlakken is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

## VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brava Salsa.

## AANVULLENDE GEGEVENS

### Hechting op minerale ondergronden

Een sierpleistersysteem met Brava Salsa hecht uitstekend op minerale ondergronden. Zuigende ondergronden dienen eerst gegrondeerd te worden met Brander Haftgrund (1:4 verdund).

## AANVULLENDE GEGEVENS

### Hechting op bestaande afwerking

Een sierpleistersysteem met Brava Salsa hecht uitstekend op kwalitatief hoogwaardige afwerkingen op basis van kunstharsdispersie.  
Een sierpleistersysteem met Brava Salsa hecht tevens op bepaalde dampremmende muurverven. Echter, uitzonderingen hierop zijn:  
- Dampremmende verfsystemen in een vochtige omgeving (natte cellen).  
- Het niet overschilderbaar zijn van deze verfsystemen.  
Bovengenoemde situaties kunnen leiden tot onthechting.  
Voor het herkennen van verfsystemen wordt verwezen naar Brander Informatieblad 1393.

### Overschilderbaarheid

Brander Tex Mat en Brander Tex Satin kunnen worden toegepast als onderhoudslaag over Brava Salsa.

## HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats ten minste 12 maanden.  
Niet in felle zon plaatsen.

# Brava Salsa

**REFERENTIES**

**Informatieblad**

**nummer**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

mei 2017  
Pagina 4/4

vanzelfsprekend

