

## SigmaOil Deck Matt

### OMSCHRIJVING

Transparante, waterafstotende houtolie voor buiten, op basis van lijnolie.

### GEBRUIKSDOEL

Beschermen en onderhouden van alle houtwerk buiten, zoals houten (terras)vloeren, tuinmeubelen en schuttingen. O.a. geschikt voor het oliën van tropische hardhoutsoorten (bangkirai, ipe en iroko).

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Vochtregulerend
- Waterafstotend
- Goede bescherming tegen UV-straling
- Accentueert de nerftekening van het hout

### KLEUR EN GLANS

Kleurloos en diverse houtkleuren. Transparante olie (0701) heeft een geringere weervastheid dan aangekleurde olie. Mat  
Het aanbrengen van meerdere lagen zal de glansgraad verhogen.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### NIEUW WERK

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met een geschikt middel.
<b>Hout</b>	Zorgvuldig schuren.
<b>Afwerken</b>	2 Lagen SigmaOil Deck Matt aanbrengen.

#### ONDERHOUD VAN GEOLIED HOUT

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Eventueel groen, verwijderen met groenverwijderaer en ontgrijzen met ontgrijzer. Reinigen met een geschikt middel.
<b>Hout</b>	Zorgvuldig schuren.
<b>Afwerken</b>	1 Laag SigmaOil Deck Matt aanbrengen.

#### ONDERHOUD VAN KAALGEMAAKT HOUT

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met een geschikt middel.
<b>Hout</b>	Verweert hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout. Gebruik voor het schuren niet hoger dan korrel P120.
<b>Afwerken</b>	2 Lagen SigmaOil Deck Matt aanbrengen.

<b>Ondergrondconditie</b>	De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet te zijn. Bij vette tropische houtsoorten vooraf ontvetten met terpentijn en goed laten drogen. Het houtvochtgehalte mag maximaal 14-18% zijn, afhankelijk van de houtsoort.
---------------------------	--



## SigmaOil Deck Matt

### VERWERKING VAN DE OLIE

<b>Gereedschap</b>	Kwast of roller. Verdeel de olie gelijkmatig over het oppervlak om overlappingsen te voorkomen. Overtollige olie afnemen met een doek of droge borstel om glansverschillen te vermijden door ongelijke opname van het hout.
<b>Voor gebruik</b>	Goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Onverdund verwerken.
<b>Temperatuur</b>	Niet verwerken bij een temperatuur beneden 10°C en een relatieve luchtvochtigheid boven 80%.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten, even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
<b>Attentie</b>	Drenk doeken en pads onmiddellijk na gebruik in water vanwege het risico op zelfontbranding van de in olie gedrenkte materialen. Deze dan als chemisch afval behandelen. Reinig kwasten en rollers direct na gebruik met terpentijn.

### UITSTRIJKVERMOGEN

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, houtsoort, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> /l op strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de bus.

### DROGING BIJ 23°C EN RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN 50%

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 5 uur.
<b>Overstrijkbaar</b>	Na ca. 20 uur.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Wegnemen met een doek.
<b>Gereedschap</b>	Kwasten en rollers onmiddellijk na gebruik met terpentijn schoonmaken. Doeken en pads direct na gebruik drenken in water en deze dan behandelen als chemisch afval.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaart, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

#### VERF IN DE BUS

<b>Verpakking</b>	1 liter; 2,5 liter
-------------------	--------------------

### PRODUCTGEGEVENS

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland b.v., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Klantenservice DIY 0297 541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

