

Sigmafix Universal

TF-8205

Omschrijving

Ongepigmenteerd watergedragen fixeer- en voorstrijkmiddel voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie.

Gebruiksdoel

Vastzetten van poederende of krijtende verfresten op poreuze ondergronden.

Vorstrijken van onbehandelde, met muurverf te schilderen ondergronden, teneinde een goede hechting tot stand te brengen en kleurbontheid te voorkomen.

Vorstrijken van te behangen ondergronden om het plakken op een sterk zuigende wand te vergemakkelijken.

Voornaamste kenmerken

- Fixeert licht poederende ondergronden
- Nivelleert de zuiging van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden
- Onverzeepbaar
- Overschilderbaar met dispersieverven en met white-spirit verdunbare (muur)verven
- Met behang beplakbaar

Kleur en glans

- Melkachtig, droogt vrijwel kleurloos op
- Mat

Basisgegevens

- Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³
- Vaste stof: ca. 26 vol. %
- Kleefvrij na: ca. 2uur
- Overschilderbaar na: ca. 6 uur
- Vlampunt: niet van toepassing

De basisgegevens zijn bepaald bij 23 °C, 50 % R.V.

Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Verbruik

ca. 8 m²/liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Systemen

Nieuw werk

Vorstrijken met Sigmafix Universal

Dekkend afwerken met muurverf (meestal 2 lagen)

Onderhoud

Kale, zuigende gedeelten en voldoende droge reparatieplekken voorstrijken met Sigmafix Universal.

Dekkend afwerken met muurverf.

Ondergrondcondities

Sigmafix Universal

TF-8205

Beton en andere cementgebonden ondergronden

Ontdaan van cementpoeder en andere ongerechtigheden

Kalkbevattende pleisters (ook reparaties)

Volledig uitgehard en vrijwel niet meer alkalisch reagerend

Verder toepassing op gips, steen, asbestcementplaat, gasbeton, zachtboard en oude niet wasbare muurverflagen. Sterk poederende lagen zoveel mogelijk verwijderen.

Verwerkingscondities

Niet verwerken beneden 5°C

Instructies voor gebruik

Borstel

Schone, langharige borstel

Rol

Microfibre rol (vb. ProGold 150560)

Verdunning

Bij toepassing op gasbeton, kalkzandsteen en oude krijtende lagen geen verdunning toevoegen.

Op andere ondergronden: 1 volumedeel Sigmafix Universal en 4 volumedelen leidingwater.

Reiniging gereedschap

Leidingwater

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b)

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Aanvullende gegevens

Hechting/impregnering

Uitstekend

Dekking

Geen, kleurloos

Deze Technische Fiche is ook beschikbaar in het Engels.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

PPG Coatings Belux N.V.

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Sigmafix Universal

TF-8205

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.