

Tekniskt datablad

Solid Basecoat Aqua



Materialbeskrivning

MBK typbeteckning	Täckande grundfärg för trä
Beskrivning	Vattenburen pigmenterad grundfärg baserad akryl/alkyd med tillsatta fungicider.
Användningsområde	Utomhus på nytt och tidigare behandlat trä
Egenskaper	Porfyllande och har vidhäftningsförbättrande egenskaper. Stärker behandlingens samlade väderbeständighet som mellanskikt i 3-stegsbehandling med Sigma Coatings vattenbaserade träfasadfärger baserade på akryl/alkyd eller akryl.

Grundläggande information

Standardfärg	Vit.
Kulör	Kan tonas i ljusa kulörer i Sigma Coatings professionella kulörsystem.
Glans	Ca 30 i 60° vinkel.
Bindemedel	Akryl/alkyd.
Lösningsmedel	Vatten.
Pigment	Organiska och oorganiska (ljusäkta) pigment.
Torrsubstans	Vol %: ca 33 beroende på nyans.
Storlek	2,5 och 10 l plastförpackning.

Bruksanvisning

Färgåtgång	Sågat trä Hyvlat trä	Ca 6–8 m ² /l. Ca 8–10 m ² /l.
Krav på underlaget	Löst material, skadat, dåligt eller grånat trä avlägsnas. Påväxt kan tas bort med Alg & Mögelbort eller liknande och ytan tvättas med lämplig fasadtvätt. Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Träfuktighet max 15 % (+/- 3 %).	

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Temperatur och luftfuktighet	Min. 6 °C och max. 25 °C samt relativ luftfuktighet på max. 80 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.
Omrörning Förtunning	Omröres väl före användning. Skall normalt inte förtunnas.
Applicering	Pensel och rulle.
System	<u>Nytt, obehandlat trä</u> Grundoljas med Sigmalife Aqua Primer. Mellanstryks med Solid Basecoat Aqua. Färdigbehandlas 2–3 gånger med Solid Topcoat Aqua eller Solid Topcoat Acryl. <u>Nytt tryck- och vakuumimpregnerat trä</u> Grundmålas med Solid Basecoat Aqua. Färdigbehandlas 2–3 gånger med Solid Topcoat Aqua eller Solid Topcoat Acryl.
Torktider	Vid 23 °C och normal luftfuktighet på 50 %. Avvikelser kan förekomma vid förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek. Beröringstorr: ca 1 timme. Övermålningsbar: ca 4 timmar.

Rengöring av verktyg Vatten och målartvätt.

Mer information

Hållbarhet	24 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.
Säkerhet	MAL-kod: 00-1. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladerna vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.