

## Technische Fiche ProGold Isoleerspray



<b>Omschrijving</b>	Sneldrogende, isolerende matwitte coating voor binnen op basis van acrylaathars in een aerosol.																		
<b>Gebruiksdoel</b>	Het isoleren van ondergronden die plaatselijk vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals nicotineaanslag, roet, teer, roest-, graffiti-, en vochtplekken. Toepasbaar op onder meer wanden en plafonds van beton, pleisterwerk en gipskartonplaat. Tevens toepasbaar op bestaande muurverven.																		
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede isolering van hardnekkige nicotine-, roet-, teer- en roestvlekken, vochtplekken, graffiti en talrijke kleurstoffen.</li> <li>• Sneldrogend.</li> <li>• Overschilderbaar met binnenmuurverven.</li> </ul>																		
<b>Kleur en glans</b>	Wit Mat																		
<b>Verpakking</b>	Spuitbus van 500 ml.																		
<b>Basisgegevens</b>	<p><b>Bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b></p> <table> <tr> <td>Dichtheid</td> <td>:</td> <td>ca. 0,85 kg/dm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Percentage vaste stof</td> <td>:</td> <td>ca. 12 vol.% (in een aerosol)</td> </tr> <tr> <td>Kleefvrij na</td> <td>:</td> <td>ca. 5 minuten</td> </tr> <tr> <td>Overschilderbaar na</td> <td>:</td> <td>ca. 0,5 uur</td> </tr> <tr> <td>Uitgehard na</td> <td>:</td> <td>ca. 24 uur</td> </tr> <tr> <td>Vlampunt</td> <td>:</td> <td>-70°C</td> </tr> </table>	Dichtheid	:	ca. 0,85 kg/dm <sup>3</sup>	Percentage vaste stof	:	ca. 12 vol.% (in een aerosol)	Kleefvrij na	:	ca. 5 minuten	Overschilderbaar na	:	ca. 0,5 uur	Uitgehard na	:	ca. 24 uur	Vlampunt	:	-70°C
Dichtheid	:	ca. 0,85 kg/dm <sup>3</sup>																	
Percentage vaste stof	:	ca. 12 vol.% (in een aerosol)																	
Kleefvrij na	:	ca. 5 minuten																	
Overschilderbaar na	:	ca. 0,5 uur																	
Uitgehard na	:	ca. 24 uur																	
Vlampunt	:	-70°C																	
<b>Houdbaarheid</b>	3 jaar na productiedatum bij temperaturen tussen 5°C en 35°C n gesloten verpakking. De houder staat onder druk, bescherm de spuitbus tegen direct zonlicht.																		
<b>Rendement_progold</b>	Het theoretisch rendement is 2,5m <sup>2</sup> per spuitbus bij 30µm droog. Het praktisch rendement is afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond ...																		
<b>Ondergrond- condities</b>	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Een goede indicatie of een ondergrond wel of niet geschilderd kan worden, geeft de Protimeter. Er kan geschilderd worden als de groene led brandt. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.																		

## Technische Fiche ProGold Isoleerspray



### Verwerkings- condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.

### Systemen\_progold

#### Onbehandelde minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.  
Van beton de mogelijk aanwezige cementschilferen verwijderen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met ProGold Allesreiniger.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met een geschikt voorstrijk- of fixeermiddel.
- De delen van de ondergrond die verontreinigd zijn isoleren met ProGold Isoleerspray. Bij sterk verontreinigde ondergronden kan het nodig zijn een tweede laag ProGold Isoleerspray aan te brengen.
- Het geheel afwerken met twee lagen binnenmuurverf.

#### Met muurverf geschilderde ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met ProGold Allesreiniger.
- De delen van de ondergrond die verontreinigd zijn isoleren met ProGold Isoleerspray. Bij sterk verontreinigde ondergronden kan het nodig zijn een tweede laag ProGold Isoleerspray aan te brengen.
- Het geheel afwerken met één of twee lagen binnenmuurverf.

### Instructies voor gebruik

Schud de spuitbus. Nadat de kogel wordt gehoord, nog minimaal 3 minuten doorschudden. Tijdens het gebruik regelmatig schudden.  
Spuitafstand circa 25 cm.  
Met tussenpozen van enkele minuten, meerdere dunne lagen aanbrengen om een goede isolerende werking te verkrijgen.  
Na gebruik de spuitbus omkeren en spraykop schoonspuiten.

### Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Isoleerspray.