

MBK typebetegnelse	Alkydmellemmaling.	
Beskrivelse	Mellemmaling på basis af urethanalkyd.	
Anvendelse	Til grund- og mellembehandling på indvendigt træværk, samt som mellemmaling på rustbeskyttet jern.	
Egenskaber	Meget fyldig, god dækkeevne og fin sammenflydning.	
Farver og glans	Hvid. Halvmat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Urethanalkyd.
	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
	Tørstofindhold	Vol %: 52.
	Tørretid	Ca. 4 timer.
	Overmalbar	Efter 16 timer.
	Brandfarlighed	Brandfarlig.
Forbrug	8-12 m ² /ltr.	
Krav til bunden	Ren, tør og fast.	
Brugsanvisning	<u>Fortynding</u> Max. 3% med Mineralsk terpentin.	
	<u>Påføring</u> Pensel eller rulle.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Mineralsk terpentin.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 2-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1 og 2,5 ltr. metalemballage.	