

## Sigma Façade Prim Syn



|                           |  |   |                            |
|---------------------------|--|---|----------------------------|
| Omschrijving              | Oplosmiddelhoudende, gepigmenteerde gevelprimer en fixeermiddel op basis van acrylaathars.   |   |                            |
| Gebruiksdoel              | Het fixeren van poreuze, licht poederende en licht onsamenhangende minerale ondergronden. Grondlaag voor watergedragen gevelverven. Specifiek geschikt als grondlaag voor Sigma Façade Topcoat Flex Matt.  |   |                            |
| Voornaamste kenmerken     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoogt de hechting en verlengt de levensduur van het verfsysteem</li> <li>• Diepe indringing</li> <li>• Uitermate geschikt als grondlaag voor het Sigma Façade Topcoat Flex Matt-systeem</li> <li>• Onverzeepbaar</li> <li>• Semi-dekkend</li> </ul>  |   |                            |
| Kleuren en glans          | Wit.<br>Mat.   |   |                            |
| Verpakking                | Blik van 10 liter.   |   |                            |
| Basisgegevens             | Dichtheid  | : | ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup> |
|                           | Percentage vaste stof  | : | ca. 43 vol.%               |
|                           | Vlampunt   | : | 43°C                       |
|                           | <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b>  |   |                            |
|                           | Kleefvrij na   | : | ca. 1 uur                  |
|                           | Overschilderbaar na  | : | ca. 24 uur                 |
| Houdbaarheid              | Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.  |   |                            |
| Rendement                 | Afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond 5-7 m <sup>2</sup> /liter.   |   |                            |
| Ondergrond-<br>condities  | Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.   |   |                            |
| Verwerkings-<br>condities | <p>Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C</li> <li>- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.</li> <li>- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.</li> </ul> |   |                            |

## Sigma Façade Prim Syn



## Systemen

**Minerale ondergronden, sterk zuigende ondergrond die licht poedert**

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Een laag Sigma Façade Prim Syn aanbrengen.
- Afwerken met twee lagen Sigma Façade Coat Matt, Sigma Façade Topcoat Matt, Sigma Façade Topcoat Satin, Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt of Sigma Façade Topcoat Protect Soft-Satin

**Noot**

- Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.

## Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren

**Rol-/kwastapplicatie**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Aanbevolen verfrol | : | op gladde ondergronden ProGold Verfrol Tex of ProGold Verfrol Nylon Vacht 15 mm.<br>op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol Profloor. |
| Aanbevolen kwast   | : | ProGold Texkwast 7955 Exclusive   |
| Verdunning         | : | geen, indien nodig max. 2% Sigma verdunning 20-05   |

**Reiniging gereedschap**

Sigma verdunning 20-05 of terpentijne.

## Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Façade Prim Syn.

## Referenties

| <b>Documentatieblad</b>                     | <b>nummer</b> |
|---|---------------|
| Toelichting op de kenmerkenbladen           | 1411          |
| Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk | 1300          |
| Fixeren van minerale ondergronden           | 1333          |

## EMG

10100DN3157NL