

Teknisk Datablad



Materialebeskrivelse

Type	Yderst vaskbar væg- og loftmaling på basis af 100 % acryl.	
Anvendelse	Til vægge af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Kan anvendes i vådrumssammenhæng i fugtighedszonen.	
Anvendelsesområde	Inde.	
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none">- Robust og tåler hyppig rengøring.- Alkalieresistent.- Kan anvendes i fugtighedszonen i bademiljøer.	
Farve og glans	Hvid og farver i Sigma tonesystem. Halvmat, glans 22.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	100% Acryl.
	Massefylde	ca.1,20 kg/dm ³
	Tørstofindhold	Vol %: ca 46
	VOC udledning	max. 20g/ltr
	Vaskbarhed	Vaskeklasse 1 EN 13300
	Diffusionsåbenhed	Klasse V2 – Middel. Sd værdi 0,4
	Anbefalet tør lagtykkelse	46 µm pr. lag (100 µm våd)
	Tørretid	Ca. ½ time ved 100 µm våd lagtykkelse.
	Overmalbar	Ca. 4 timer ved 46 µm tør lagtykkelse.
	Flammepunkt	Ingen.

Forhold ved brug

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 8 – 10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 80% RF.
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding	Kan fortyndes med vand.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Brugsanvisning

Systemer

Påføring:

1. Bunden rengøres til fast, ren og bæredygtig tilstand.
2. Sugende underlag grundes med Sigma microdispers.
3. Behandling 2 gange med Sigmaresist 22.

Yderligere oplysninger

Emballage

5 og 10 ltr (hvid, base Ln og base Zn)

Holdbarhed

Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 00-1.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.