

Sigmalive DS 8595GE



I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

| | |
|--------------------------|--|
| Produktaussage: | Sigmalive DS ist eine Alkydharz-Dickschichtlasur für Holzfenster und Außentüren, seidenglänzend, für Holz innen und außen. |
| Verwendungszweck: | Klassischer Fenster & Außentüren-Top Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für maßhaltige Holzbauteile z.B. Holzfenster, Außentüren etc. geprüft nach DIN ENV 927-2. |
| Eigenschaften: | <ul style="list-style-type: none"> - in großer Farbtonvielfalt lieferbar - sehr hohe Transparenz - gute Kantenabdeckung - optimaler UV-Schutz und hohe UV-Absorptionsfähigkeit ⇨ Langzeitschutz - wasserabweisend - wasserdampfdurchlässig |
| Farbtöne: | über 100 Farbtöne der SIGMALIFE Farbkarte |
| Glanzgrad: | seidenglänzend |
| Verpackungsgröße: | 5 l, 2,5 l, 1 l, 0,5 l |

II. TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--|
| Dichte: | Ca. 0,93 g/ccm (Produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten). |
| Verbrauch: | Ca. 80 ml/m ² (objektbedingte Abweichung durch Probebeschichtung ermitteln). |
| Trockenzeit: | staubtrocken: nach ca. 4 Stunden überstreichbar: nach ca. 16 Stunden Bei inhaltsstoffreichen Hölzern und nasskalter Witterung muss mit Trocknungsverzögerungen gerechnet werden. |
| Lagerfähigkeit: | Im geschlossenen Originalgebinde bei kühler, trockener Lagerung min. 24 Monate. |

Die technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 %.

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Beschichtungsempfehlung: Der Untergrund muss trocken (Nadelholz ca. 15 Gew.%, Laubholz ca. 12 Gew.% Holzfeuchte), fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Alte, glänzende Lackbeschichtungen anlaugen und anrauen. Vergrauungen gründlich bis zum gesunden Holz entfernen, Kanten ggfs. auf 2mm Radius runden.

Begrenzt maßhaltige Holzbauteile:

Je nach Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes, imprägnierender Grundanstrich mit Sigmalive Impregnant oder Sigmalive Holzgrund LH.
2 x Sigmalive DS (Grund- und Schlussbeschichtung)





Sigmalife DS

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Maßhaltige Holzbauteile:

Je nach Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes, imprägnierender Grundanstrich mit Sigmalife Impregnant oder Sigmalife Holzgrund LH.
3 x Sigmalife DS (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung)
Verarbeitungs-, Umluft- und Untergrundtemperatur mindestens + 5 °C.
Maximale relative Luftfeuchte 85 %.

Hinweise:

Für die Fensterinstandsetzung empfehlen wir die Holzreparaturstoffe des SIGMA Flexidur Systems.
Nicht in der direkten Sonne verarbeiten!
Grobporige Holzarten sollten mit Sigmalife VS-X grundiert werden.

IV. SONSTIGE HINWEISE

Der Farbton der Lasuroberfläche wird durch den charakteristischen, typischen Holzfarbton beeinflusst. Daher sind Abweichungen zu Farbtonkarten unvermeidlich und kein Grund zur Beanstandung.

Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Der endgültige Glanzgrad der Schlussbeschichtung stellt sich nach einer Trocknungsdauer von ca. 21 Tagen ein.

Produkt-Code:

M-KH 02

V. PRODUKTDEKLARATION NACH VdL RL01

Enthält:

Alkydharz, Eisenoxid, Füllstoffe, Aliphate, Additive.

VI. PRODUKTDEKLARATION NACH DIN EN 927 - 1

Fülle:

mittel

Deckvermögen:

halbtransparent

Glanz:

halbgläzend

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Februar 2012