

MBK typebetegnelse	Alkydlak.	
Beskrivelse	Bådlak på basis af alkyd/fenolharpiks.	
Anvendelse	Til både og andet udsat træværk.	
Egenskaber	Særdeles fyldig, elastisk og modstandsdygtig over for sol, saltvand og saltholdig luft.	
Farver og glans	Klar. Helblank.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	Alkyd/fenolharpiks.
	Tørstofindhold	Vol %: 49.
	Tørretid	Klæbefri efter ca. 4-6 timer.
	Overmalbar	Tør til slibning og overlakering efter 24 timer.
	Brandfarlighed	Brandfarlig.
Forbrug	Ca. 12 m ² /litr.	
Krav til bunden	Ren, tør og fast.	
Systemer	<u>Tidligere lakerede overflader</u> 1. Afvaskning med Grundrengøring tilsat vand efter brugsanvisning. Efterskylning med rent vand. 2. Matslibning. 3. Behandling med Sigmavar Yachtlak, 20% fortyndet med terpentin. Efter min. 24 timer vandslibes med slibepapir nr. 320. 4. Behandling med Sigmavar Yachtlak, 10% fortyndet med terpentin. Efter min. 24 timer vandslibes med slibepapir nr. 320. 5. Behandling 2 gange med Sigmavar Yachtlak, ufortyndet. NB! Overfladen renses omhyggeligt mellem hver slibning. Sigmavar Yachtlak skal afhærde min. 1 uge, før båden søsættes. <u>Ubehandlet eller totalt afrenset overflade</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie og behandles derefter som ovenstående.	
Brugsanvisning	<u>Fortynding</u> Mineralsk terpentin. <u>Påføring</u> Pensel eller malepude. <u>Rengøring</u> Værktøj: Mineralsk terpentin.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 2-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1 og 2,5 ltr. metalemballage.	