

FÄRGTYP

Vattenspädbar tak- och väggfärg för isolering och färdigstrykning nikotin-, sot- och vattenskadade ytor. Användes på gips, glasfiber, tegel, puts och betong invändigt.

EGENSKAPER

Mycket goda isolerande egenskaper. Ger en robust och tvättbar yta. Gulnar ej.

**TEKNISKA
DATA****Bindemedel**

Akryl

Lösningsmedel

Vatten

Pigment

Titandioxid samt specialpigment

Volymtorrhalt

Ca. 40 %

Glans

Halvmatt, glans 10

Torktid

(23°C och 50 % RF)

Dammtorr :Ca. 1 timma

Övermålningsbar : 4-6 timmar

Min. 10°C och max 85 % RF vid applicering och torkning

Färgåtgång

7-9 m²/l beroende på underlag samt appliceringsmetod

Kulör

Vit samt ljusa kulörer

Förpackning

10 liter

**PRAKTISKA
ANVISNINGAR****Förbehandling**

Underlaget skall vara rent, torrt och smetfritt.

Nytt och lätt smetande underlag grundas med Sigma Microdispersgrund.

Tidigare målade ytor tvättas med Målartvätt.

Vid brandskada : se systemspecifikation.

Målningssystem

Lätt förorenad yta (nikotin)
1-2 x SIGMARENOVA ISOTOP 10

Svårt förorenad yta (nikotin, vattenskada)
2 x SIGMARENOVA ISOTOP 10

Brandskada

Förbehandling: Skadad yta besiktigas och saneras med exempelvis Penetone tvättmedel. Graden av skada samt typ av brand avgör val av tvättmedel.

2 x SIGMARENOVA ISOTOP 10
Låt torka 1 dygn mellan skikten,

Observera

Produkten kan krackelera vid applicering på mjuka elastiska underlag som exempelvis akrylfogmassa. Isolerande egenskaper uppnås vid 2 behandlingar med min. 4-6 timmars övermålningsintervall. Dock förbättras de isolerande egenskaperna med 1 dygns övermålningsintervall. Vid svårare fall av nedsmutsning kan det vara nödvändigt att använda en lösningsmedelsbaserad produkt. Gör därför alltid en provyta och rådgör med oss

Applicering

Pensel, rulle eller spruta

Förvaring

Frostfritt

Rengöring av verktyg

Vatten omgående efter målning