

Sigma Siloxan Fix Aqua



Voorheen	Sigma Siloxan Fix		
Omschrijving	Watergedragen fixerend middel in Sigma Siloxan gevelsystemen op basis van siliconenhars-emulsie.		
Gebruiksdoel	Fixeren van sterk zuigende minerale ondergronden. Ook geschikt voor het fixeren van een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert.		
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende hechtingseigenschappen • Nivelleert de zuiging. • Onverzeepbaar. • Hoog waterdampdoorlatend 		
Kleuren en glans	Kleurloos		
Verpakking	Jerrycan van 10 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 1,0 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	:	ca. 14 vol.%
	Vlampunt	:	niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Overschilderbaar na	:	ca. 8 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.		
Rendement	Verdund product	Afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond 9-12 m ² /liter, waarbij 1 liter bestaat uit 500 ml Sigma Siloxan Fix Aqua en 500 ml leidingwater.	
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.		
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie.		

Sigma Siloxan Fix Aqua



Systemen

Minerale ondergronden, sterk zuigend

Ook voor een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren.
- Fixeren met Sigma Siloxan Fix Aqua (voor verdunning zie rubriek 'Instructies voor gebruik').
- Afwerken met een Sigma Siloxan gevelverfsysteem.

Noot

- Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.

Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

Rol-/kwastapplicatie

Aanbevolen verfrol	:	ProGold Verfrol Microfibre
Aanbevolen kwast	:	ProGold Blokwitter 6240
Verdunning	:	Sigma Siloxan Fix Aqua verdunnen met leidingwater (1:1).

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Siloxan Fix Aqua.

Referenties

Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN7144NL