

Kenmerkenblad

COLLIX AC PLUS MAT

Muurverf op basis van kunstharstdispersie voor binnen en beschermd buitenwerk

Algemeen	
Kenmerken	<p>Snel droog. Goede dekking. Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 2. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Waterdampdoorlatend. Niet vergelend. Goede elasticiteit. Voldoet aan BREEAM HEA9.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk, cementgebonden gevelbeplating en gipskartonplaten. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfrol of airless-spuit.
Rendement	7-10 m ² /liter, afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Verdunning: 0-5%</p> <p>Airless-spuit Verdunning: 0-10% Spuishopening: 0,46-0,53 mm (= 0,018-0,021 inch) Spuishdruk: 16,5 MPa (= ca. 165 bar)</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Kenmerkenblad

COLLIX AC PLUS MAT

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,47 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 32,8 vol.%.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 3 uur.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste, 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit plastic emmer van 5 liter en 10 liter Nagenoeg alle kleuren plastic pot van 1 liter plastic emmer van 5 liter en 10 liter RAL9010 en RAL9001 plastic emmer van 10 liter