

FÄRGTYP	Oljebaserad täckfärg för isolering av nikotin-, sot-, och vattenskadade ytor.
EGENSKAPER	Sigma Renomat har goda isolerande egenskaper även mot lukt och genomslag från brandskadade ytor.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Alkyd
Lösningsmedel	Lacknafta
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel
Volymtorrhalt	Ca. 52 %
Glans	Helmatt
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 2 timmar Övermålningsbar efter 4 timmar
Färgåtgång	Ca 6-8 m ² /l beroende på underlag
Kulör	Vit
Förpackning	5 och 10 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent torrt och smetfritt. Smetande och porösa underlag grundas med Sigma Microdispersgrund.
Applicering	Pensel, rulle eller spruta
Förvaring	Svalt och torrt
Rengöring av verktyg	Lacknafta