

Kenmerkenblad

CELSOR URETHANCOAT 4S HOOGGLANS

4 seizoenen hoogglanslak voor buiten op basis van urethan gemodificeerde alkydhars

Algemeen

Kenmerken	Goede verwerkingseigenschappen. Uitstekende vloeïing. Snelle droging, ook in de winter. Zeer goede dekking. Uitstekende hechting. Uitstekende slag- en stootvastheid. Uitstekende weervastheid. Zeer goede elasticiteit.
Toepassing / Ondergrond	Als afwerking van gegrond hout. Afwerking van metalen en kunststoffen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen. Op bestaande goed schoongemaakte, ontvette en geschuurde verflagen.

Verwerking

Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of lakroller.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 40 micrometer droge laagdikte (= ca. 65 micrometer natte laagdikte).
Rendement	16 m ² /liter (bij 40 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar. Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 0°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.
Reiniging gereedschap	Met aromaatvrije terpentijn of wasbenzine.

Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,17 g/cm ³
Vastestofgehalte	Ca. 64,7 vol.%
Glans	Hoogglans.

Kenmerkenblad

CELSOR URETHANCOAT 4S HOOGGLANS

Technische gegevens		
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na 1½ uur, Kleefvrij na 3½ uur, Overschilderbaar na ca. 16 uur.	
	Bij 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 85%: Stofdroog na 4 uur, Kleefvrij na 5 uur, Overschilderbaar na ca. 24 uur.	
Vlampunt	43°C (DIN 53213).	
Opslag en houdbaarheid	In goed gesloten verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 24 maanden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren	Blikken van 1 en 2,5 liter.