

FÄRGTYP	Vattenspädbar akryl/polyurethanbaserad lackfärg för invändig målning.
EGENSKAPER	Högtäckande, hård och slitstark lackfärg för målning av invändiga snickerier, radiatorer m.m. Mycket goda utflytande egenskaper, gulnar ej, klubbfri samt lätt att göra ren.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Akryl/polyurethan
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid
Volymtorrhalt	Ca. 36 %
Glans	Halvmatt, glans 30
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 3 timmar Övermålningsbar efter 5 timmar Min. 7°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca.10 m ² /l
Kulör	NCS
Förpackning	1, 2,5 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent och torrt. Nytt trä grundas 1-2 ggr med Sigma S2U Nova Primer varefter Sigma S2U Nova Satin slutstrykes 1-2 ggr. Tidigare målade snickerier tvättas med Sigma Grund och mattslipas. Därefter grundas med Sigma S2U Nova Primer.

Applicering	Pensel, rulle eller spruta
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten omgående efter målning