

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenspädbar dispersion baserad på HydroPliolite <sup>®</sup> och konstharts för grundning av nya och tidigare målade mineraliska underlag.
<b>EGENSKAPER</b>	Hög alkaliresistens, mycket diffusionsöppen samt goda inträngningsegenskaper. Ger ett bra underlag på porösa och smetande underlag. Torkar snabbt och tål lättare regn under torktiden. Kan användas med Sigma Winterproof (Continuu Additiv). Spärrar mot saltutfällningar.
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Bindemedel</b>	HydroPliolite <sup>®</sup>
<b>Lösningsmedel</b>	Vatten
<b>Torrhalt</b>	Vol %: Ca. 30 Vikt %: Ca 42
<b>Glans</b>	Matt
<b>Torktid (23°C och 50% RF)</b>	Ca 1 timma vid 50 my (210g/m <sup>2</sup> ). Övermålningsbar efter ca 24 timmar vid 51 my torrt skikt. Min. 5°C och max 35°C samt max 80% RF vid applicering och torkning.
<b>Skiktjocklek</b>	51 my/skikt (170 my vått)
<b>Färgåtgång</b>	Slätt underlag: 8-10 m <sup>2</sup> /l Strukturerat underlag: 2-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kulör</b>	Vit
<b>Vattenånggenom- släpplighet (Sd H2O)</b>	0,10 m vid 50 my (210g/m <sup>2</sup> ).
<b>VOC</b>	Max. 20g/l

**PRAKTISKA  
ANVISNINGAR****Förbehandling o  
målning**

Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt.

**Applicering**

Pensel eller rulle.

Skall ej förtunnas.

Produkten innehåller partiklar i storlek upp till 200 µm och är därför ej lämplig att spruta med airless spruta.

**Förvaring**

Frostfritt

**Rengöring av  
verktyg**

Vatten omgående efter målning

**System**

Tidigare ej behandlade underlag

1. Rengör till fast, rent och bärkraftigt underlag.
2. Applicera 1 x Sigma Hydro Primer
3. Applicera 2 x ex.vis Sigma Hydro Topcoat

**OBS!**

Vid applicering med spruta uppmärksammas på att produkten innehåller partiklar upp till 200 µm. Använd därför min. 0,021" munstycke och ett grov-maskigt pistolfilter. Risk finns för igensättning av filter och ökat slitage på munstycken.