	Vedligehold	Metal
MBK-EDB	Juni 2005	Blad nr. V 7045D1

Byggemateriale		Stål, forzinket · rør med gummimuffer
Funktionsklasse	C3	Middel korrosiv påvirkning, indvendig
Nuværende behandling		Acrylplastemalje
Tilstand og behov		D: Specielt vedligehold
Forventet udfald		Dækket og lukket flade
Slutbehandling		Acrylplastemalje
Kodenummer		00-1

Behandlingsanvisning - Sigma Coatings A/S - April 2005

- vask med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand og slibning
- slibning af ridser/afskalningertil glat flade
- slibning af hvidrust til rent zink
- 2 gange pletning med AC Antiox
- 2 gange pletning med Sigma S2U Nova Primer på muffer
- 2 gange Sigmatorno ____

Vælg glanstrin: Sigmatorno Satin (glans 30) Semi-Gloss (glans 60)
eller Gloss (glans 90)
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Tør lagtykkelse: Min. 120 µm (heraf tidligere beh. = 40 µm, foruden zinklag)