

FÄRGTYP	Oljebaserad fönsterfärg för utvändig målning.
EGENSKAPER	Robust och slitstark oljefärg. Avsedd för fönster och andra utsatta trätor.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Alkyd
Lösningsmedel	Lacknafta
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel
Volymtorrhalt	Ca. 54 %
Glans	Halvblank
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 3 timmar Övermålningsbar efter 16 timmar
Färgåtgång	Ca 8-12 m ² /l beroende på underlag
Kulör	NCS
Förpackning	1 och 2,5 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget ska vara rent och torrt. Vid målning av nytt trä skall impregneras med Sigmalife VS Grundolja före grundning. Grunda med Amarol Triol förtunnad med 5-10 % lacknafta. Färdigstryk med Amarol Triol 1-2 ggr. Tillse vid fönstermålning att ev. kittfals är intakt och sluter väl an till glaset.

Applicering

Pensel

Förvaring

Svalt och torrt

**Rengöring av
verktyg**

Lacknafta