



3921NL

Garantietex Excellent Kalkmat

OMSCHRIJVING

Doodmatte, watergedragen muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex SchimmelBestendig toepassen.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Zeer gemakkelijk te verwerken.

Schrobvast volgens EN 13300, klasse 2.

Oplosmiddel- en emissievrij.

Zeer goede dekking.

Doodmatte afwerking.

Waterdampdoorlatend.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

Airless-spuit

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater
Spuishopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Droog na : ca. 1 uur
Overschilderbaar na : ca. 4 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



3921NL

Garantietex Excellent Kalkmat

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantietex Excellent Kalkmat

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,41 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 33 vol.%
Glansgraad	Doodmat.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden. Ook na jaren is Garantietex Excellent Kalkmat zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weerbestandheid	Wordt uitsluitend binnen toegepast.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Verpakking	In plastic emmers van 10 liter (wit en lichte kleuren) en 5 liter (donkere kleuren).
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 1 jaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

SYSTEEMADVIES

Algemeen	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. De ondergrond dient volledig afgebonden, droog en draagkrachtig te zijn.
Voorbehandeling	Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton dient de eventueel aanwezige cementschors verwijderd te worden. Gebreken aan de ondergrond dienen gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.



3921NL

Garantietex Excellent Kalkmat

SYSTEEMADVIES (vervolg)

Behandeling beton,
metselwerk en pleisterwerk

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Excellent Kalkmat.

Geschilderde ondergrond

Reeds met dispersiemuurverf geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Excellent Kalkmat

Noot:

Oppervlakken verontreinigd met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, na reinigen en voorstrijken afwerken met twee lagen Garantietex Isoleer.

november 2014

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.