

# Kenmerkenblad

## CELSOR URETHANCOAT 4S ZIJDEGLANS

4 seizoenen zijdeglanslak voor buiten op basis van urethan gemodificeerde alkydhars

### Algemeen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kenmerken               | Goede verwerkingseigenschappen.<br>Zeer goede dekking.<br>Uitstekende vloeiing.<br>Snelle droging.<br>Uitstekende hechting.<br>Uitstekende slag- en stootvastheid.<br>Goede weervastheid.   |
| Toepassing / Ondergrond | Als afwerking van gegrond hout.<br>Afwerking van metalen en kunststoffen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen.<br>Op bestaande goed schoongemaakte, ontvette en geschuurde verflagen.<br>Optimaal resultaat op met hoogglansverf voorgelakte ondergrond. |

### Verwerking

|                        |   |
|------------------------|---|
| Verwerkingsmethode     | Door middel van kwast of lakroller.   |
| Geadviseerde laagdikte | Per laag 40 micrometer droge laagdikte (= ca. 65 micrometer natte laagdikte).   |
| Rendement              | 16 m <sup>2</sup> /liter (bij 40 micrometer droge laagdikte).   |
| Verwerkingsgegevens    | Strijken / rollen<br>Verdunning: geen, product is gebruiksklaar.<br><br>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig:<br>De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 0°C zijn.<br>De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%. |
| Reiniging gereedschap  | Met aromaatvrije terpentijn of wasbenzine.  |

### Technische gegevens

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Dichtheid        | Ca. 1,18 g/cm <sup>3</sup> . |
| Vastestofgehalte | Ca. 62,6 vol.%.              |
| Glans            | Zijdeglans.                  |

# Kenmerkenblad

## CELSOR URETHANCOAT 4S ZIJDEGLANS

| Technische gegevens      |  |                             |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| Droogtijden              | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%:<br>Stofdroog na 2 uur,<br>Kleefvrij na 3½ uur,<br>Overschilderbaar na 16 uur.        |                             |
|                          | Bij 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 85%:<br>Stofdroog na 4½ uur,<br>Kleefvrij na 6 uur,<br>Overschilderbaar na 24 uur.         |                             |
| Vlampunt                 | 53°C (DIN 53213).  |                             |
| Opslag en houdbaarheid   | In goed gesloten verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 24 maanden.<br>Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. |                             |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad.  |                             |
| Kleur / verpakking       | Wit en nagenoeg alle kleuren   | Blikken van 1 en 2,5 liter. |