

# Kenmerkenblad

## Sigmavar S2U Satin

4083NL



Omschrijving	Luchtdrogende blanke lak voor binnen op basis van polyurethaan-alkydhars.
Gebruiksdoel	Het blank lakken van tropische houtsoorten. Geschikt voor onder meer betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen, deuren en minder intensief gebruikte trappen, bijvoorbeeld in de woningbouw. Omdat de blanke lak oplosmiddelhoudend is, zal voor toepassing ontheffing aangevraagd dienen te worden bij de arbeidsinspectie.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soepel te verwerken.</li><li>• Goede vulling.</li><li>• Egaal aanzien.</li><li>• Krasvast.</li><li>• Gemakkelijk reinigbaar.</li><li>• Bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen.</li></ul>
Kleuren en glans	Blank. Zijdeglans
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter.
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 0,94 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 50,5 vol.% Aanbevolen droge laagdikte : 35 µm (= ca. 70 µm nat) per laag Vlampunt : 42°C  <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b> Stofdroog na : ca. 1,5 uur Kleefvrij na : ca. 2,5 uur Overstrijkbaar na min. : ca. 16 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Rendement	<b>Theoretisch rendement</b> Droge laagdikte 35 µm : 14,5 m <sup>2</sup> /liter  <b>Praktisch rendement</b> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
Verwerkingscondities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. - Relatieve vochtigheid maximaal 85%. - Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt

# Kenmerkenblad

## Sigmavar S2U Satin

4083NL



### Systemen

#### Stelsiem op niet eerder behandeld hout

- Grondig reinigen. Vette houtsoorten ontvetten.
- Geheel voorzien van een laag Sigmalife VS-X Satin.
- Afwerken met drie lagen Sigmavar S2U Satin.

### Instructies voor gebruik

#### Kwast

Aanbevolen kwast : ProGold Platte Kwast 7050 Exclusive

Verdunning : Geen, is gebruiksklaar.

#### Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of ProGold terpentine.

### Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmavar S2U Satin.

### Referenties

#### Documentatieblad

Toelichting op de kenmerkenbladen

Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

#### nummer

1411

1328

1300

### EMG

10100DN4083NL