

## BONDEX WACHSLASUR

- Pflegt Holzoberflächen durch polier – und überstreichbaren Spezialwachsen.
- Wachsartiges Aussehen wird durch 2-3 maligem Auftragen und anschließendem Polieren erreicht.
- Für Möbelstücke und Innentüren.
- Schnelltrocknend und geruchsarm.
- Seidenmatt bis Seidenglänzend.

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX WACHSLASUR
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Wässrige farbige Holzlasur auf Acrylbasis in Kombination mit einer Spezialwachsdispersion.
1.4	Anwendung	Innen. Für Möbelstücke und Innentüren etc.
1.5	Produktwirkung	Schmutz – und wasserabweisende, farbige, polierbare Holzlasur mit Spezialwachsen.
1.6	Farbton	Weiß, Farblos und Hellbraun  Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Flüssig. Verarbeitungsfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	250 ml und 750 ml.

### 2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	Acrylbasis.
2.2	Lösemittel	Wasser.

## BONDEX WACHSLASUR

- 2.3 VOC-Gehalt Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 40 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 130 g/l. Kategorie A/e ab 2010.
- 2.4 Geruch Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
- 2.5 Verbrauch ca. 70 ml/m<sup>2</sup> .1 Liter reicht für ca. 14 m<sup>2</sup>. Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
- 2.6 Trocknungszeit Nach ca. 0,5 Stunden und überstreichbar nach ca. 4 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
- 2.7 Verdünnung Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
- 2.8 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden > 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

### 3. Untergrund

- 3.1 Untergrundart Möbelstücke und Innentüren aus Holz.
- 3.2 Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
- 3.3 Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel, z.B. Nitro-Verdünnung) reinigen. Schmutz, fett, Wachs, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzflächen vor dem Schleifen mit warmem Wasser (Schwamm) anfeuchten und trocknen lassen. Danach mit feinem Schleifpapier ggf. die Holzfasern glatt schleifen.

## BONDEX WACHSLASUR

Alte Lackoberflächen porenfrei abschleifen.  
Schleifstaub entfernen. Holzoberflächen nicht mit  
Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung.

3.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

### 4. Verarbeitung

4.1 Auftragsverfahren Pinsel.

4.2 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln.  
Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen  
unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.  
Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit  
gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten.  
Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende  
Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige  
Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen  
ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und  
Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur  
Fasersättigung behandeln. Nach dem ersten Anstrich  
können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen  
leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche  
erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen  
durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen  
bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung  
mit Wachslasur nicht vermieden werden.

4.3 Erstbeschichtung 2 – 3 x mit Bondex Wachslasur gleichmäßig behandeln.

4.4 Renovierungsbeschichtung Bei Bedarf, wird eine 1 – 2 malige Nachpflege mit  
Bondex Wachslasur empfohlen.

**Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig  
inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern –  
dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.**

4.5 Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## BONDEX WACHSLASUR

### Sicherheitshinweise

5.

Produkt-Code: M-KH01.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, Schutzhandschuhe und Schutzbrille verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Notfällen z.B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.-Nr. 030 – 30686-790. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

### 6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV): 08 01 12.

### 7. Allgemeine Hinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Wachslasur seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Wachslasur für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.