



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Acrylplastemaille.												
Beskrivelse	Acrylplastemaille på basis af 100% acryldispersion.												
Anvendelse	Til ind- og udvendig grundet træværk og metal, samt til vægge i køkkener, vådrum m.m. Er ligeledes velegnet som radiator- og gulvmaling.												
Egenskaber	Særdeles vejrbestandig, slidstærk, hård, klæbefri, elastisk, robust, ikke gulnende og alkalibestandig. Hæfter direkte på rengjort zink.												
Farver og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvblank ca. 60.												
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>100 % acryldispersion.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 55, Vol %: 41.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 2-3 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4-5 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	100 % acryldispersion.	Pigment	Titandioxyd.	Tørstofindhold	Vægt %: 55, Vol %: 41.	Tørretid	Ca. 2-3 timer.	Overmalbar	Efter 4-5 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	100 % acryldispersion.												
Pigment	Titandioxyd.												
Tørstofindhold	Vægt %: 55, Vol %: 41.												
Tørretid	Ca. 2-3 timer.												
Overmalbar	Efter 4-5 timer.												
Brandfarlighed	Ingen.												

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Ca.11 m ² /ltr.
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.
Systemer	<p><u>Ubehandlet træ, indvendigt</u> Grundes med Sigma Torno Primer.</p> <p><u>Ubehandlet og salttrykimprægneret træ, udvendigt</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandles med Sigma Torno Primer. Færdigbehandles 2 gange med Sigma Torno Aqua Semi-Gloss.</p> <p><u>Jern</u> Rustbeskyttes med rusthindrende Primer. Som mellemmalning anbefales Sigma Torno Aqua Primer.</p>

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Torno Aqua Semi-
Gloss



BRUGSANVISNING

Brugsanvisning

Temperatur

Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.

Fortynding

Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rengøring

Værktøj: Straks efter brug i vand.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sikkerhed

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

1 og 2,5 ltr.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.