Sigmalife Vinduesmaling

MBK typebetegnelse	Plastalkydmaling.
Beskrivelse	Vinduesmaling på basis af plastalkyd tilsat fungicider.
Anvendelse	Specielt velegnet til vinduer.
Egenskaber	Stor udendørs holdbarhed, minimal klæbning, elastisk, diffusionsåben samt smudsafvisende.
Farver og glans	Hvid. Halvmat

Basisoplysninger v. 23ºC, 50% RF

Bindemiddel	Acryl/alkydemulsion.
Pigment	Lysægte pigmenter
Tørstofindhold	Vægt %: 48, Vol %: 37.
Tørretid	Ca. 1 time.
Overmalbar	Efter 6 timer.
Brandfarlighed	Ingen.

Forbrug Ca. 8-10 m²/ltr., afhængig af bundens karakter.

Krav til bunden Ren, tør, fast og bæredygtig.

Systemer

Nyt, ubehandlet og salttrykimprægneret træværk, udendørs
Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Færdigbehandles 3 gange med Sigmalife Vinduesmaling.

Vakuumbehandlet træværk (DS 2122)
Færdigbehandles 3 gange med Sigmalife Vinduesmaling.

Brugsanvisning

Temperatur
Min. + 6ºC og max. 85% RF ved påføring og hærdning.

Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes.

Påføring
Pensel.

Rengøring
Værktøj: Vand tilsat grundrengøringsmiddel.

Sikkerhedsregler For malearbejde 00-1.

Holdbarhed Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage 2,5 ltr. plastemballage.

Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling.
Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede.